

Scheda tecnica: HYCOL KD4

ADESIVO ACRILICO IN EMULSIONE ACQUOSA AD IMPIEGO UNIVERSALE SU FONDI CEMENTIZI. ADATTO PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PVC OMOGENEO, MOQUETTES CON RETRO IN VINILE ANCHE SCHIUMATO.

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C:

ASPETTO : pasta semidensa di colore bianco.

PESO SPECIFICO : 1,3 Kg / lt.

TEMPO APERTO : 45 minuti ca. (In funzione della temperatura, dell'umidità e del grado di assorbimento del sottofondo).

VISCOSITA' : 160.000/200.000 (Brookfield RVF-Fuso 7RPM2/25°C +/-5).

CONSUMO : da 250 a 400 gr/mq .

TEMPERATURA D'APPLICAZIONE: non inferiore a +10°C

TEMPO DI PRESA MASSIMA: 96 ore

DILUIZIONE con acqua

IMMAGAZZINAGGIO: Se correttamente conservato il prodotto è stabile sino a 12 mesi. Gli imballi vanno conservati ben chiusi a temperatura superiore a +5°C in quanto il prodotto è sensibile al gelo.

PULIZIA ATTREZZI : acqua con prodotto fresco solvente quando essiccato

IMPIEGO:

Spalmare l'adesivo sul solo piano di posa mediante spatola a denti triangolari. Attendere ca 10/20 minuti (a seconda del potere assorbente del piano di posa e delle condizioni climatiche dell'ambiente) il parziale asciugamento dell'adesivo, che dovrà essere il più possibile asciutto, ma ancora in grado di bagnare il retro del rivestimento. Posare i teli o i quadroni esercitando una pressione uniforme su tutta la superficie. Eventuali pose su pareti rasate a gesso vanno pretrattate con nostro ADDITIVO AC diluito in acqua 1:10.

NOTA BENE:

Il piano di posa deve essere compatto, pulito e permanentemente asciutto. Eventuali irregolarità vanno eliminate mediante i nostri livellanti. Prodotto a base di acqua per cui non si richiedono particolari precauzioni.

Arieggiare bene i locali durante e dopo la posa.

**IL PRODOTTO E' DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE CONDUTTIVA
HYCOL KD 4 C**